



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ECOSAR MW 116 AD

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** КЛЕЙ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛАТЕКСА.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** Клей используется в кожгалантерейной промышленности и предназначен для склеивания кожи с синтетическими материалами. Наносится кисточкой.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ**
 - Внешний вид жидкость белого цвета
 - Вязкость (Brook, RVT, 20°C) 5400+/-500 (mPas)
 - Значение pH: от 8 до 9
 - Сухой остаток 49,5+/-2,5
- УПАКОВКА** Пластиковая канистоа 10 кг.
- ХРАНЕНИЕ** Продукт хранится около 6 месяцев в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя при температуре 20°C. Необходимо оберегать продукт от низких температур, недопустимо хранение при температуре ниже +10°C.
- ПРИМЕНЕНИЕ**
 - Клей **ECOSAR MW 116 AD** наносится на обе поверхности.
 - Дать подсохнуть минимум 10 минут, затем соединить и запресовать детали.
 - Наносится кисточкой однородным слоем.
 - Открытое время около 1 часа.
- ПРИМЕЧАНИЕ** Перед использованием хорошо размешать. Не допускать замораживания продукта. Хранить в плотно закрытых емкостях.

15-02-10 SG/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.