



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

33104

Nota applicativa sull'utilizzo negli adesivi Kenda Farben del prodotto:

DESMODUR RFE

● *SOMMARIO*

ATTIVATORE SPECIFICO PER ADESIVI A BASE SOLVENTE

● *DESCRIZIONE*

Il **DESMODUR RFE** è un attivatore per adesivi a due componenti. E' un poliisocianato che miscelato all'adesivo a temperatura ambiente, reagisce con gomma naturale, sintetica, composti poliossidrilici. L'uso di **DESMODUR RFE** nell'adesivo, aumenta la resistenza dell'incollaggio agli agenti esterni, ai solventi e promuove l'adesione ai supporti difficili. Liquido bruno-giallastro. Le variazioni del colore non pregiudicano la qualità del prodotto.

N.B.: **DESMODUR RFE** è molto reattivo e non deve venire a contatto con le mani e con gli occhi. Si devono lavare immediatamente le zone cutanee colpite dal prodotto.

● *CARATTERISTICHE*

- Soluzione di poliisocianato
- liquido bruno-giallastro

● *APPLICAZIONE*

- Per attivare gli adesivi aggiungere il 5% in peso di **DESMODUR RFE** mescolando molto bene
- il tempo di vita dell'adesivo dopo miscelazione con **DESMODUR RFE** è di circa 4 ore (e preferibilmente deve essere usato entro questo periodo), dopo questo tempo l'adesivo diventa sempre più viscoso e difficile da lavorare, fino a diventare un gel irreversibile

● *COLORI*

● *SOLVENTI*

Il **DESMODUR RFE** è solubile nei seguenti solventi:
acetato d'etile - acetone - metiletilchetone - toluolo

● *IMBALLO*

Bottiglia da Kg. 0,750 - cartone da n. 20 bottiglie

● *MAGAZZINAGGIO*

Il prodotto si conserva per circa 1 anno se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore. Il **DESMODUR RFE**, essendo molto sensibile all'umidità deve essere conservato in recipienti ben chiusi di alluminio. Per il prelievo di piccole quantità di prodotto è bene ricorrere a contenitori di dimensioni adeguate poiché anche l'umidità assorbita durante il travaso può innescare la reazione e pregiudicare il prodotto.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

28-02-07 RM/pm