



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

## SERVIZIO TECNICO

# ECOSAR 502

- **SOMMARIO** **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI NATURALI E SINTETICI**

<b>ECOSAR 502 A</b>	colore azzurro
<b>ECOSAR 502 AC</b>	colore azzurro chiaro
<b>ECOSAR 502 B</b>	colore bianco

- **USO** Particolarmente indicato per l'accoppiamento di materiali espansi. Si applica a spruzzo mediante pistola combinato con il catalizzatore "KENDOR ECO A" quantità consigliata 10%, con macchina bicomponente apposta.
- **CARATTERISTICHE**
  - Aspetto liquido di colore bianco avorio
  - Tempo aperto 20' massimo
  - Peso specifico (gr/cm<sup>3</sup>) ca. 0,95
- **APPLICAZIONE**
  - Usare il prodotto alle condizioni seguenti:
    - temperatura ambientale, dell'adesivo e dei materiali da incollare, circa 20 - 22°C
    - umidità dei materiali da incollare 8 - 10%
    - umidità relativa dell'aria 65 - 75%
  - regolare la distanza della pistola in modo da ottenere una spruzzatura omogenea e applicare l'**ECOSAR 502** sulle superfici del materiale da incollare ed immediatamente accoppiare

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso
- **IMBALLO** Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

26-10-2016 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

## SERVIZIO TECNICO

---

---

# ECOSAR 502

---

---

- **SOMMARIO** **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI NATURALI E SINTETICI**
- **MAGAZZINAGGIO** Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.
- **NOTE** Tenere al riparo dal gelo. Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

26-10-2016 RM/pm