



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

16

SAR 137

● **SOMMARIO**

ADESIVO PER L'INIEZIONE DIRETTA DI GOMMA TR

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo monocomponente a base di gomma T.R.
- Colore nocciola trasparente
- Viscosità tazza Ford n. 6 a 20°C 60" +/- 5"
- Peso specifico a 20°C 0,88 +/- 0,01
- Residuo secco 39 +/- 1%
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile

● **APPLICAZIONE**

- Applicare l'adesivo mediante l'uso di macchine a rullo o manualmente a pennello
- attendere 20 minuti fino a completa asciugatura
- procedere con l'iniezione della gomma TR; eventualmente l'operazione di iniezione può avvenire anche dopo giorni dall'applicazione dell'adesivo

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI**

Per diluizioni usare **SOLVENTE 31708**

● **IMBALLO**

Petroliera da Kg. 15 netto

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi a una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

08-04-2015 RM/pm