



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

**SAR 303**

● **SOMMARIO** **PRIMER POLIURETANICO AD ELEVATO CONTENUTO SOLIDO**

- **CARATTERISTICHE**
- Adesivo poliuretano monocomponente
  - Colore chiaro opalescente
  - Viscosità a 20°C 26" tazza Ford n° 6
  - Tempo aperto rapido
  - Peso specifico a 20°C 0,85 +/- 0,01
  - Temperatura di riattivazione (°C) 60 - 70
  - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
  - Infiammabile
  - Designazione chimica poliuretano in solventi organici

- APPLICAZIONE**
- Applicare **SAR 303** addizionato con 5% di attivatore DESMODUR RFE o RC
  - tempo di asciugatura 5 - 10 minuti
  - procedere con l'applicazione dell'adesivo definitivo SAR 306 o SAR 22

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31714**

- **IMBALLO** Petroliera da Kg. 15 netto

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

02-07-08 RM/pm