

● **SOMMARIO**

ADESIVO POLIURETANICO A SPRUZZO

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo poliuretano monocomponente
- Colore chiaro opalescente
- Viscosità a 20°C 360 +/- 40 cps
- Tempo aperto rapido
- Peso specifico a 20°C 0,85 +/- 0,01
- Temperatura di riattivazione (°C) 60 - 70
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile
- Designazione chimica poliuretano in solventi organici

● **MATERIALI**

- Ideale per l'incollaggio di gomme, PU, PVC e vari materiali di natura sintetica

● **APPLICAZIONE**

- E' consigliato applicare **SAR 305** addizionato con 5% di attivatore **DESMODUR RFE** o **RC**
- applicare l'adesivo sulle superfici adeguatamente preparate
- lasciare asciugare per 15 - 20 minuti a temperatura ambiente
- riattivare a 60 - 70°C
- accoppiare ed immediatamente pressare
- adesione definitiva dopo 24 ore
- l'aggiunta del 5% di attivatore **DESMODUR RFE** o **RC** migliora l'adesione su tutti i supporti
- dopo l'aggiunta dell'attivatore **DESMODUR RFE** o **RC** si raccomanda la riattivazione della miscela adesiva applicata sul supporto interessato entro 1 ora circa dalla sua applicazione

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI**

Per eventuali diluizioni usare **SOLVENTE 31714**

● **IMBALLO**

Petroliera da Kg. 15 netto

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

26-01-11 RM/pm